



TRATAMIENTO MATA CARCOMAS MADERAS INTERIORES PLUS

Ideal sobre todo tipo de muebles sanos o infectados, en el interior del hogar.



USO

- Para todos los tipos de maderas
- Ideal para muebles encerados, barnizados...

NO DAÑA LA MADERA
NO MANCHA

CARACTERÍSTICAS

Tratamiento preventivo de maderas de clase de uso (CU)1. Uso interior para maderas blandas y duras. Tratamiento curativo de madera en uso (interior).

Público en general. Personal profesional.

Preventivo: Aplicación superficial por brocheo. Dosis de aplicación sin diluir: 200 ml /m² de madera.

Curativo : Aplicación superficial por brocheo. Dosis de aplicación sin diluir: 300 ml /m² de madera.

Inyección (combinado con una aplicación superficial) : Dosis de aplicación: 150 ml / m² de madera (+ 300 ml / m² de madera para su aplicación superficial).

Nº registro España : ES/BB(NA)-2018-08-00566

Nueva generación de tratamiento que ACTÚA INMEDIATAMENTE contra los insectos e IMPIDE su reparación al permanecer activo dentro de la madera.

Elimina los INSECTOS XILÓFAGOS y sus larvas, tales como Ictus, carcomas y TERMITAS.

No estropea las maderas antiguas. No mancha la madera. Acción preventiva y curativa.

Compatible con todos los acabados V33 : protectores decorativos de la madera, pinturas, barnices, tintes...

Hylotrupes bajulus - Carcoma grande o polilla de la madera. Anobium punctatum Escarabajo del mueble. Lyctus brunneus - Escarabajo pulverizador de la madera. Reticulitermes sp. Termitas. Coptotermes sp Termita subterráneas asiáticas. Heterotermes sp. Termitas subterráneas.

PREPARACIÓN

La madera debe estar limpia y seca.

Madera barnizada o pintada : Decape con el Decapante Especial Madera V33. Aclare con agua. Deje secar 24 horas. Lije y elimine el polvo.

Madera encerada : Retire las capas de cera con un desencerador. Lije y elimine el polvo.

Madera con protector : Lije para dejar la madera sin protector.

APLICACIÓN

1 – Si la madera está infectada, elimine las partes que se desconchen fácilmente con un cepillo y refuerce o sustituya las partes demasiado dañadas.

2 – Aplicar el producto sin diluir en abundancia en 3 capas (2 si es madera sana) sobre todo el mueble, incluso debajo de los pies y el interior del mueble.

3 – Temperaturas ideales de aplicación: entre 12 y 25°C. Plazo de seguridad recomendado 12 horas, no será nunca inferior al tiempo que tarde en fijar el producto.

Antes de usar el producto léase detenidamente la etiqueta. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones y precauciones de uso.

Herramientas: Pincel

Tiempo de secado: Entre 2 capas 1H
Secado completo 48H

Rendimiento:

Madera sana: 5m²/L

Madera atacada: 3m²/L

Limpieza : AGUA