



# BARNIZ INTERIOR ULTRA RESISTENTE SATINADO

- Ultra-resistencia a las rayaduras y manchas.
- Tecnología Extrem-Protect.
- Protege los muebles, objetos, puertas, encimeras...

## INFORMACIÓN

**SATINADO** ASPECTO

---

**1L**  
**+12m<sup>2</sup>** RENDIMIENTO

---

**3h** SECADO

---

**LIMPIEZA:**  
Agua

### USO

Recomendado para la decoración y protección de maderas interiores: muebles, objetos, puertas...

### CARACTERÍSTICAS

- Se aplica en todas las especies de madera, europeas exóticas.
- Aporta una coloración rica e intensa a la madera.
- Garantiza una excelente resistencia a los golpes, las rayaduras, las manchas y el agua.
- Gran comodidad de aplicación: no gotea, buena brochabilidad, secado rápido, ausencia de olores desagradables.
- Norma Juguetes EN 71.3

Los barnices interiores V33 están formulados según unos rigurosos pliegos de condiciones para contribuir al respeto del usuario, de su hábitat y del medio ambiente a la vez que garantizan una excelente calidad.

Son sometidos a pruebas de conformidad a normas, realizadas por laboratorios independientes que demuestran: el respeto de la calidad del aire interior medido según la norma EN 16 000, las emisiones de COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) inferiores a las exigencias reglamentarias, la ausencia de sustancias peligrosas (formaldehídos, etc).

## FORMATOS



## COLORES





# BARNIZ INTERIOR ULTRA RESISTENTE

## PREPARACIÓN

- **MADERA BARNIZADA:** Lije cuidadosamente con papel de lija de grano fino (240). Si el barniz está desconchado, decápelo con el **DECAPANTE ESPECIAL MADERA V33**. Aclare con agua. Deje secar 24 horas.
- **MADERA ENCERADA:** Retire las capas de cera con un desencerador. Lije con papel de lija de grano fino (240) y limpie el polvo.
- **MADERA GRASA (teca...):** Desengrase. Lije con papel de lija de grano fino (240) y limpie el polvo.

## APLICACIÓN

Condiciones idóneas de aplicación: sobre madera bruta, limpia y seca, entre 12º y 25º con tiempo seco, al abrigo de corrientes de aire y del sol.

Agite antes y durante el uso con ayuda de una varilla larga y ancha para homogeneizarlo bien.

Aplique con pincel, mini rodillo en capas regulares en el sentido de las fibras de la madera evitando el exceso de espesor.

Deje secar la primera capa durante 3 horas.

Lije ligeramente con papel de lija fino (240) y elimine el polvo antes de aplicar la segunda capa. Deje secar.

## PRECAUCIONES DE USO

**NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C**

**EUH208** Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reacción alérgica. **P102** Mantener fuera del alcance de los niños. **P271** Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. **P501** Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local)

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/e): 150g/l (2007) – 130g/l (2010). Contenido máx. en COV: 6g/l.

Para conservar un bote abierto, poner el producto que sobra en un bote más pequeño y muy bien cerrado. Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe. Lleve el bote vacío así como los productos no utilizados al punto de recogida habilitado. (Contactar con su ayuntamiento). Cerrar el bote después de su uso.